

VM8531BI00.XX_PROAQUA PRIMER BASE COAT BIANCO

FONDO ESTERNI 1-2K ANTITANNINO ALTA COPERTURA ALL' ACQUA

Fondo bianco ad alto spessore per la preparazione della superficie su tutti i tipi di superfici esterne. Grazie agli additivi speciali è resistente ai tannini. Grande verticalità, rapida essiccazione, molto trasparente, non ingiallente, facile da carteggiare. Indicato per cicli artigianali, per legno di conifere e latifoglie.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8531BI00.5	Kg.	5	2 pcs
VM8531BI00.10	Kg.	10	1 pc
VM8531BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Airless, Airmix, Pistola a spruzzo (ugello 1,8-2,2 mm, pressione 4 bar).
- Viscosità Brookfield: 8000-10000 mPas.
- Residuo secco: 48%
- Spessore: 120-160 gr/m2
- Fuori polvere: 30"
- Carteggiabilità: 12 h
- Sovraverniciabile: 12 h

VM8529BIXX.XX_PROAQUA TOP COAT BIANCO

FINITURA ESTERNI 1-2K ALTA COPERTURA VERTICALE ALL'ACQUA

Finitura bianca di uso generale. Elevata flessibilità, eccellente verticalità, non ingiallisce, bianco candido, può essere applicata a spessori fino a 300 micron, previene la formazione di muffe e attacchi di insetti. Ideale per facciate, finestre, porte, recinzioni, soffitti ecc. Non per pavimenti. Indicata per cicli di trattamento artigianale.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8529BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM8529BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM8529BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Livelli di brillantezza: 10, 30, 60
- Airless/Airmix
- Viscosità Brookfield: 210.000 mPas.
- Residuo secco: 44,5%
- Spessore: 200-300 gr/m2
- Fuori polvere: 30"
- Sovraverniciabile: 12 h
- Essiccazione completa: 24 h

ISOLANTI PER LEGNI ESOTICI E RESINOSI

Nel caso in cui i legni da trattare fossero resinosi come **Larice, Pino, Abete o Douglas**, oppure presentassero un forte contenuto in tannini (es.: **latifoglie**) come **Rovere, Quercia, Castagno**, o ancora legni esotici quali **Moganoidi, Teak o Iroko**, per un buon risultato estetico duraturo e brillante un fondo antitannino potrebbe non risultare sufficiente. Nello specifico e' consigliabile valutare l'applicazione preliminare di isolanti protettivi quali:

IS8062TR00.XX_1K PU ISOLATOR TRASPARENTE

ISOLANTE INTERNI PU MONOCOMPONENTE PER LEGNI ESOTICI E BIANCHI

Solleva poco il pelo, permette di risparmiare carteggiatura. Se carteggiato, permette l'applicazione diretta della finitura, quindi si risparmia il fondo classico. Mantiene inalterato il colore del legno. Costituisce una barriera contro l'umidità.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8062TR00.1	Lt.	5	2 pcs
IS8062TR00.5	Lt.	10	1 pc
IS8062TR00.20	Lt.	20	1 pc



IS8062TR00.XX

- Pistola da spruzzo a tazza, ugello 1,4-1,8 mm, Pressione: 3 bar;
- Viscosità Ford 4: 16"
- Spessore: 10-30 gr/m2
- Tempo di essiccazione: fuori impronta: 30 min
- Carteggiabilità: 30 min

IS8073TR00.XX_2K PU ISOLATOR TRASPARENTE

ISOLANTE INTERNI PU PER LEGNI ESOTICI

Isolante PU bicomponente specifico per legni esotici. Ha il più alto potere isolante rispetto alle soluzioni a base acqua e monocomponenti. Da utilizzare come prima applicazione prima di qualsiasi fondo o finitura.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8073TR00.1	Lt.	5	2 pcs
IS8073TR00.5	Lt.	10	1 pc
IS8073TR00.20	Lt.	20	1 pc



IS8073TR00.XX

- Immersione, Pennello, Pistola da spruzzo a tazza, ugello 1,4-1,8 mm, Pressione: 3 bar;
- Viscosità Ford 4: 13"
- Residuo secco: 18%
- Spessore: 120-160 gr/m2
- Pot life: 3 h
- Tempo di essiccazione: fuori impronta: 40-50 min
- Carteggiabilità: 12 h

 **BORMA PRO**
www.bormapro.com

B.P.S. s.r.l.

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza - Venezia Italy_Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902



BORMAPRO®

INDUSTRIAL WOOD FINISHES

PRO WHITE EXTERIORS



HI8504BI00.XX_PROAQUA SEALER PRIMER ANTITANNINO MV ALL'ACQUA TIXO, ANTIGOCCIA

HI8525BI00.XX_PROAQUA SEALER PRIMER ALL'ACQUA ANTITANNINO LV

Primer antitannino a bassa viscosità per il pretrattamento delle superfici in legno. Indicato per cicli artigianali e industriali. Grande potere isolante, ottima adesione, buona verticalità, prevengono l'ingiallimento e la formazione di macchie scure. Da sovraverniciare con fondi adeguati.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HI8504BI00.5	Kg.	5	2 pcs
HI8504BI00.10	Kg.	10	1 pc
HI8504BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Pistola a spruzzo (ugello trasp 1,8-2,2 mm, bianco 1,8-2,4 mm, pressione 4 bar).
- Viscosità Ford 4: 55 sec.
- Residuo secco: 31-40%;
- Spessore: 80-120 gr/m2
- Sovrapplicazione: 4-6 h

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HI8525BI00.5	Kg.	5	2 pcs
HI8525BI00.10	Kg.	10	1 pc
HI8525BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Pistola a spruzzo (ugello trasp 1,8-2,2 mm, bianco 1,8-2,4 mm, pressione 4 bar).
- Viscosità Ford 4: 20 sec.
- Residuo secco: 35-44%;
- Spessore: 80-120 gr/m2
- Sovrapplicazione: 2-4 h

IA8559BI00.XX_PROAQUA ALL IN ONE BIANCO

FONDO-FINITURA ESTERNI HV ALL'ACQUA ANTITANNINO THIXO CERATO

Impregnante a finire bianco alta copertura all'acqua da esterni antitannino, alto solido. Arricchito con additivi speciali, impedisce il formarsi di macchie su legni ricchi di tannini. Ottima verticalità, alto solido, antitannino, non gocciola.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8559BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA8559BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA8559BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Livelli di brillantezza: 10 Gloss
- Pennello, Rullo, Pistola a spruzzo (ugello 1,8-2,2 mm, pressione 4 bar).
- Viscosità Brookfield: 20.000 mPs.
- Residuo secco: 60%
- Spessore: 80-100 gr/m2
- Sovrapplicazione: 4-6 h

IA8527BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO

IMPREGNANTE PROTETTIVO TINGENTE ALL'ACQUA DA ESTERNI PER CONIFERE

Impregnante semitrasparente, penetra in profondità, non filmogeno. Indicato per cicli artigianali e industriali. Ossidi di ferro e filtri UV proteggono la lignina del legno dalla decomposizione. Speciali additivi proteggono il legno da muffe e insetti. Una mano è sufficiente per l'applicazione all'interno.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8527BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA8527BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA8527BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Flow Coating, Immersione
- Viscosità Ford 4: 20 sec.
- Residuo secco: 20%;
- Spessore: 80-120 gr/m2
- Sovrapplicazione: 4-6 h

IA8522BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO

IMPREGNANTE ALL'ACQUA BIANCO 2X1 PER ESTERNI PER IMPREGNATRICE A FINIRE

Impregnante bianco speciale per macchine industriali impregnatrici, penetra in profondità. Indicato per cicli industriali. Filtri UV proteggono la lignina del legno dalla decomposizione. Speciali additivi proteggono il legno da muffe e insetti.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8522BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA8522BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA8522BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Impregnatrice
- Viscosità Ford 4: 54 sec.
- Residuo secco: 35%;
- Spessore: 80-120 gr/m2
- Sovrapplicazione: 4-6 h

IA8513BI30.XX_PROAQUA ALL-IN-ONE BIANCO SEMICOPRENTE

FONDO-FINITURA ESTERNI 1K ALL'ACQUA MV PROTETTIVO DECORATIVO CERATO

Fondo-finitura ceroso traslucido a media viscosità, crea un piacevole effetto satinato naturale. Ottima verticalità, rapida asciugatura, previene l'attacco di muffe e insetti. Ideale per facciate, finestre, porte, recinzioni ecc. Non per pavimenti. Indicato per cicli di trattamento artigianale.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8513BI30.5	Kg.	5	2 pcs
IA8513BI30.10	Kg.	10	1 pc
IA8513BI30.20	Kg.	20	1 pc

- Livelli di brillantezza: 30 Gloss
- Pennello, Rullo, Pistola a spruzzo (ugello 1,8-2,2 mm, pressione 4 bar).
- Viscosità Ford 4: 222 sec.
- Residuo secco: 31%
- Spessore: 80-100 gr/m2
- Sovrapplicazione: 3-4 h



IMPREGNANTI ALL'ACQUA PER ESTERNI DA CARPENTERIA

IA3707BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO INTENSO 170

IA3708BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO SUPER INTENSO 190

IA3711BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO COPRENTE 290

IA3712BI00.XX_PROAQUA LASUR BIANCO SUPER INTENSO 180

Impregnanti Bianchi per Esterni - Soluzioni Professionali

I nostri impregnanti bianchi per esterni sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore, offrendo sia versioni semitrasparenti che coprenti. La versatilità di queste soluzioni consente di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre risultati eccellenti. Il colore bianco è particolarmente intenso e brillante, ideale per conferire al legno un aspetto estetico di grande impatto. Gli ossidi di titanio e i filtri UV inclusi nella composizione proteggono la lignina del legno dalla decomposizione, mantenendo la robustezza e l'integrità del materiale nel tempo. Inoltre, speciali additivi offrono una difesa efficace contro muffe e insetti, prevenendo danni e prolungando la vita del legno. Questi impregnanti sono ideali per cicli di lavorazione sia artigianali che industriali, garantendo risultati professionali e affidabili. Sono adatti per diverse tecniche di applicazione, tra cui immersione, flow-coating, uso con macchine impregnatrici e applicazione a pennello. Questa flessibilità consente ai professionisti di scegliere il metodo più appropriato per le specifiche esigenze del progetto, ottimizzando tempi e costi di lavorazione.

N.B: Scaricare la scheda tecnica prima dell'utilizzo: www.bormapro.com


IA3707BI00.XX			
Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA3707BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA3707BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA3707BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Flow Coating, Immersione
- Viscosità Ford 4: 16 sec.
- Residuo secco: 24%
- Spessore: 80-120 gr/m²
- Sovrapplicazione: 4-6 ore



IA3708BI00.XX			
Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA3708BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA3708BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA3708BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Impregnatrice, Immersione
- Viscosità Ford 4: 90 sec.
- Residuo secco: 65%
- Spessore: 80-120 gr/m²
- Sovrapplicazione: 4-6 ore



IA3711BI00.XX			
Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA3711BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA3711BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA3711BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Impregnatrice, Immersione
- Viscosità Ford 4: 30 sec.
- Residuo secco: 69%
- Spessore: 80-120 gr/m²
- Sovrapplicazione: 4-6 ore



IA3712BI00.XX			
Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA3712BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA3712BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA3712BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Pennello, Rullo, Impregnatrice, Immersione
- Viscosità DIN 8, Brookfield: 16"± 3", 4200 mPas
- Residuo secco: 71%
- Spessore: 80-120 gr/m²
- Sovrapplicazione: 4-6 ore

